



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 199018

CALCITE VELATURA

Velatura speciale a base di grassello di calce di alto arredo

CARATTERISTICHE

La **CALCITE VELATURA** è un prodotto a base di grassello di calce, pronto all'uso, ad alta traspirabilità, di alto arredo, dall'effetto scialbatura, ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati, dall'aspetto opaco semicoprente, con straordinarie caratteristiche estetiche che le donano una notevole ricchezza. La sua particolare composizione conferisce al prodotto eccellenti doti di permeabilità al vapore acqueo, con effetti estetici di gran pregio, caratterizzati dalle ombreggiature tipiche dei materiali naturali a base calce. È idonea sia per interni che per esterni. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

CAMPI D'IMPIEGO

La **CALCITE VELATURA**, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati ed eleganti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia pulito, esente da oli, grassi, vecchie pitture poco consistenti o altri strati di sostanze sfaldanti o separanti. All'esterno, nel caso di sottofondi non regolari, si consiglia di utilizzare preventivamente le rasature idonee della linea **Bio Calcite** o similari e lasciare asciugare il supporto per almeno 48 ore. Applicare quindi a pennello o a rullo una mano di **Calcite Fondo**; dopo almeno 10 ore, applicare la prima mano della pittura **Calcite Fiore** a pennello o a rullo e, a distanza di almeno 6-8 ore, procedere con la seconda. All'interno, se necessita, applicare una o due mani del nostro stucco in pasta **Stucco Coc 747 CE** al fine di rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240/260 ed eliminare successivamente la polvere. Applicare quindi i materiali **Calcite Fondo** e **Calcite Fiore** come sopra.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare una prima mano di **CALCITE VELATURA** con pennello spalter, spugna o guanto per velature, con movimenti circolari, a seconda dell'effetto voluto. Se si desidera un effetto più coprente e compatto, procedere con l'applicazione della seconda mano di **CALCITE VELATURA** nella stesso modo della prima, a distanza di almeno 4-6 ore dalla prima. L'effetto estetico ottenibile varia sia in funzione del tipo di fondo che del metodo applicativo utilizzato.

AVVERTENZE

- **CALCITE VELATURA** deve essere applicato tale e quale, senza aggiunta di materiali estranei.
- Applicare entro un *range* di temperatura compresa tra i 5° C e i 30° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia battente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.

REV. 199018

VOCE DI CAPITOLATO

Velatura speciale a base di grassello di calce, pronta all'uso, ad alta traspirabilità, di alto arredo, dall'effetto scialbatura, ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati, dall'aspetto opaco semicoprente, con straordinarie caratteristiche estetiche che le donano una notevole ricchezza, con ombreggiature tipiche dei materiali naturali a base calce, con eccellenti doti di permeabilità al vapore acqueo, idonea sia per interni che per esterni, rispondente ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, da applicare, previa applicazione di una mano di **CALCITE FONDO BUFFA** e due mani di **CALCITE FIORE BUFFA**, ad una o due mani con pennello spalter, spugna o guanto per velature, avente un consumo di 0,12 / 0,18 lt per m² per mano, tipo **CALCITE VELATURA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronta all'uso
COMPOSIZIONE	grassello di calce
PESO SPECIFICO	1,10 ~ 1,20 kg / lt
ASPETTO DEL FILM	satinato
COLORE	bianco o colorato
ESSICCAZIONE	- al tatto 2 ore circa - in profondità 24 ore circa
SOVRAVERNICIATURA	4-6 ore
RESA	0,12 / 0,18 lt per m ² per mano
CONFEZIONE	secchielli lt 4 / 14
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
IGIENE E SICUREZZA	irritante per la pelle; indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.