



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 295018

MALTA HL100 STO

Malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata di tecnologia superiore per uniformare aplanarità

CARATTERISTICHE

MALTA HL100 STO è una malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, modellabile, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche.

Grazie alla sua particolare formulazione, **MALTA HL 100 STO** è ideale nell'ambito di interventi, sia puntuali che più estesi, di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune, uniformare dislivelli e/o planarità sia a parete che a pavimento, riempire fori in genere e/o scanalature nei sottofondi e per ricostituire angoli e spigoli. E' adatta per applicazioni con spessori da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

MALTA HL 100 STO è ideale per ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune, uniformare dislivelli e/o planarità sia a parete che a pavimento, riempire fori in genere e/o scanalature nei sottofondi e per ricostituire angoli e spigoli, sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario, lavare prima le superfici con acqua pulita e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Si consiglia inumidire preventivamente il supporto prima dell'applicazione di **MALTA HL100 STO**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare **MALTA HL100 STO** con lt 4,75 circa d'acqua pulita, utilizzando un miscelatore elettrico a bassa numero di giri. L'impasto così ottenuto deve essere fluido, omogeneo e privo di grumi. Applicare quindi, dopo avere inumidito il supporto, **MALTA HL100 STO** con cazzuola e/o spatola liscia in acciaio inox, fino allo spessore desiderato.

AVVERTENZE

- **MALTA HL 100 STO** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei
- Non applicare su superfici asciutte, sporche o su supporti in gesso.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Attendere la completa stagionatura di **MALTA HL100 STO** prima dell'applicazione di altri materiali.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.

REV. 295018

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, modellabile, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche, ideale nell'ambito di interventi, sia puntuali che più estesi, di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune, uniformare dislivelli e/o planarità sia a parete che a pavimento, riempire fori in genere e/o scanalature nei sottofondi e per ricostituire angoli e spigoli, sia all'interno che all'esterno, da applicare con cazzuola e/o spatola liscia in acciaio inox, da impastare con sola acqua pulita al 19% circa, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA HL100 STO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	grigio
ACQUA D'IMPASTO	19% ca.
GRANULOMETRIA	max 0,3 mm
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+ 5 °C - + 35°C
RESISTENZA A COMPRESSIONE	≥ 15 MPa
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
CONSUMO	in funzione dell'uso
IMBALLO	sacchi da kg 25
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.