



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 353018

**RISANAVITA AI SILOSSANI F – M – G**

Rivestimenti traspiranti decorativi ai silossani

**CARATTERISTICHE**

**RISANAVITA AI SILOSSANI F – M – G** sono rivestimenti minerali, pronti in pasta, ai silossani, di alta qualità e traspirabilità, idonei sia per interni che per esterni, dall'effetto estetico rispettivamente frattazzato fine, medio o grosso. Essi conferiscono ai supporti idrorepellenza, inattaccabilità da alghe, funghi e muffe, lasciandoli altamente traspiranti.

Grazie alle loro caratteristiche, sono finiture idonee nelle zone marine e/o esposte ed in edifici sia storici che moderni.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Date le caratteristiche di notevole traspirabilità, **RISANAVITA AI SILOSSANI F – M – G** si possono applicare come finiture su idonei rasanti della linea Nuovo Sistema Intonaco e Colore ( *I Muri Traspirano / Libeccio* ) o similari, anche nell'ambito dei sistemi per la deumidificazione a parete, ad alto o a basso spessore.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere esente da polvere, sporco, oli, grassi e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione del **RISANAVITA AI SILOSSANI F – M – G**, dare una mano di **FONDO AI SILOSSANI** bianco o colorato diluito con acqua pulita al 20% circa.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Il prodotto è pronto e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'uso. Si applica con

frattazzo liscio in acciaio inox in una o due mani e quindi si rifinisce con frattazzo in plastica, con movimenti circolari. Per il **RISANAVITA AI SILOSSANI F – M – G**, si consiglia l'applicazione a due mani direttamente su idoneo rasante, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra.

**AVVERTENZE**

- Non applicare in caso di minaccia pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **RISANAVITA AI SILOSSANI F - M - G**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare con umidità superiore all'85 %.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 353018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimenti minerali, pronti in pasta, ai silossani, di alta qualità e traspirabilità, idonei sia per interni che per esterni, dall'effetto estetico rispettivamente frattazzato fine, medio o grosso, che conferiscono ai supporti idrorepellenza, inattaccabilità da alghe, funghi e muffe, lasciandoli altamente traspiranti, idonei come finiture nelle zone marine e/o esposte ed in edifici sia storici che moderni, su supporti quali rasanti della linea Nuovo Sistema Intonaco e Colore ( *I Muri Traspirano / Libeccio* ) o similari, anche nell'ambito dei sistemi per la deumidificazione a parete ad alto o a basso spessore, preventivamente trattati con il **FONDO AI SILOSSANI BUFFA**, da applicare con spatola liscia in acciaio inox e rifinire con frattazzo di plastica, con un consumo medio di 1,7 / 2,0 kg x m<sup>2</sup> per mano (F), 2,2 / 2,5 kg x m<sup>2</sup> per mano (M), 2,8 / 3,2 kg x m<sup>2</sup> per mano (G), tipo **RISNAVITA AI SILOSSANI F - M - G, BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto 2 ore - in profondità 24 ore
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine silossaniche - cariche - additivi
<b>PESO SPECIFICO IMPASTATO</b>	1750 g / lt a 20° C
<b>PESO SPECIFICO INDURITO</b>	1450 g/lt a 20°C
<b>CALORE SPECIFICO</b>	1 kj / kg*k
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	opaco
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 175.000 ± 7.000
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	<b>F:</b> finitura frattazzata fine <b>M:</b> finitura frattazzata media <b>G:</b> finitura frattazzata grossa
<b>GRANULOMETRIE</b>	<b>F:</b> max 0,8 mm <b>M:</b> max 1,2 mm <b>G:</b> max 2,0 mm
<b>RESA</b>	<b>F</b> kg 1,7 / 2,0 x m <sup>2</sup> x mano <b>M</b> kg 2,2 / 2,5 x m <sup>2</sup> x mano <b>G</b> kg 2,8 / 3,2 x m <sup>2</sup> x mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchiello da kg 30
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

### ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò