



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 355018

COPER BELL

Guaina liquida innovativa impermeabilizzante monocomponente

CARATTERISTICHE

COPER BELL è una guaina liquida innovativa impermeabilizzante monocomponente, pronta all'uso, di tecnologia superiore, molto viscosa, ad alto potere riempitivo e di aggrappo, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

Essendo tixotropica, è adatta sia per l'utilizzo in orizzontale che in verticale.

Una volta asciutta, forma un rivestimento impermeabile, elastico e semicalpestable, resistente agli U.V. ed agli agenti atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazioni di tetti piani o a falde, terrazze, balconi, coperture in legno o in lamiera, calcestruzzo, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importantissimo che la superficie da impermeabilizzare sia perfettamente asciutta, ben pulita, priva di parti sfaldanti o separanti, esente da oli, grassi e muffe.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Stendere quindi a pennello, rullo, spruzzo, racla o semplice scopa per uso domestico in almeno due

mani, intervallate l'una dall'altra da almeno 24 ore. Se il supporto è assorbente, diluire la prima mano con acqua pulita dal 10 al 20%.

Si può armare con **RETE PB FINE** in fibra di vetro oppure con **VELO VITA** o **VELO VITA EXTRA** nella prima mano di **COPER BELL**.

Per garantire una totale continuità ed impermeabilità, è necessario l'impiego del **GIUNTO BOND** (banda impermeabile elastica) con i relativi angolari, in corrispondenza del raccordo parete/parapetto con il pavimento e dei giunti di dilatazione.

AVVERTENZE

- Per interventi nuovi, predisporre il massetto con opportune pendenze per evitare ristagni d'acqua; per interventi su supporti esistenti, invece, verificarne le pendenze prima dell'applicazione del **COPER BELL**.
- Evitare di applicare al di sotto di 7° C e al di sopra di 35° C.
- Non applicare con sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Proteggere da piogge accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non arrivi mai a 0°.
- Usare il **COPER BELL** senza aggiungere altri materiali estranei.
- In presenza di elevata umidità ambientale, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	- prima mano diluita con acqua pulita al 10 ~ 20 % per supporti assorbenti; - seconda mano come fornito
COMPOSIZIONE	- resine sintetiche in dispersione acquosa - inerti selezionati - additivi idrofobanti
VISCOSITÀ BROOKFIELD	180.000 CPS ± 2000
PH	8,1 ~ 9,0
RESIDUO SECCO	75 %
COLORE	colorata
RESA	1,7 / 2,0 Kg per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 6 / 20 Kg
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 2 ore a 20° C - indurimento totale 7 gg (a secondo della temperatura)
TMF	5° C
TMA	10° C ~ 45° C
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	discreta
RESISTENZA A TRAZIONE	200 kg / cm ²
TOSSICITÀ	prodotto non tossico
PEDONABILITÀ	semi calpestabile
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.