



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 105019

CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR

Tonachino minerale in polvere medio-fine decorativo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR** è un tonachino minerale premiscelato, bianco o colorato, decorativo, con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1, terre colorate naturali ed inerti selezionati.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali naturali e di qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR** è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo medio-fine. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione, preferibilmente con una mano di **CALCITE STABILITURA**, **CALCITE STABILITURA FIBRO**, **CALCITE STABILITURA POROS**, ecc..

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua/polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 9,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo circa 30-40 minuti, proseguire con la seconda; finire quindi con frattazzo di spugna quando ancora il prodotto è in fase di presa. Nel caso si volesse proteggere il tonachino, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **CALCITE PROTETTIVO**. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti della Linea **Bio Calcite** tipo **CALCITE FIORE** o **CALCITE FIORE EXTRA** o comunque pitture traspiranti adeguate.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C, superiori a 35°C e con umidità superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**, pitture della Linea **Bio Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia inumidire i supporti stagionati prima dell'applicazione del **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR**.
- Sulle grandi superfici esterne è consigliabile segnare dei marcapiani al fine di evitare che, ad applicazione ultimata, si evidenzino attaccature.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **CALCITE TONACHINO CLASSICO COLOR**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Si consiglia di ritirare il materiale necessario in un'unica partita.

REV. 105019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, bianco o colorato, decorativo con effetto estetico antichizzato di grana medio-fine, altamente traspirante, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1, terre colorate naturali ed inerti selezionati, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto su **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO BUFFA**, ecc., con un consumo medio di 3,2 / 3,6 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO CLASSICO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o colorato
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
COMPOSIZIONE	- calce idraulica naturale NHL 3,5, terre colorate naturali ed inerti selezionati
ACQUA D'IMPASTO	36% circa
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora circa
RESA	3,2 / 3,6 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.