



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 165019

AZZURRO VITA

Smalto monocomponente per piscine pronto all'uso

CARATTERISTICHE

AZZURRO VITA è uno smalto monocomponente pronto all'uso, semiopaco, di colore azzurro, a rapida essiccazione, a base di gomma clorurata pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o calda, dolce e/o di mare e tale da sopportare bene anche il cloro senza decolorarsi. Grazie alla sua composizione chimica, può essere applicato in ambienti chiusi senza ricorrere a maschere, anche se è consigliabile comunque una buona ventilazione degli ambienti. Esso presenta inoltre una buona elasticità ed adesione ai supporti.

CAMPI D'IMPIEGO

AZZURRO VITA è idoneo come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in cemento armato che non debbano contenere acque potabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per le superfici cementizie nuove, occorre assicurarsi che siano perfettamente asciutte con almeno 30 gg di stagionatura. Quindi spolverare accuratamente tutta l'area da trattare.

Applicare direttamente **AZZURRO VITA** così come fornito.

Nel caso in cui queste procedure non venissero rispettate, si potrebbero manifestare fenomeni indesiderati come il filamento (effetto zucchero filato) ed eventuale blistering (formazione di bollicine d'aria) o distacco. Per le superfici cementizie già verniciate o precedentemente trattate, occorre invece carteggiare accuratamente ed eseguire una successiva spolveratura dei sottofondi. Quindi applicare il primer consolidante a forte penetrazione **VIDUEST** in modo uniforme.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver rimescolato il prodotto accuratamente applicare **AZZURRO VITA** in tre mani, intervallate almeno da 24 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo, evitando di operare sotto l'azione diretta dei raggi solari e/o comunque con le superfici calde. Gli attrezzi vanno puliti immediatamente dopo l'uso con **DILUENTE 200.600**.

AVVERTENZE

- Usare **AZZURRO VITA** tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia o anche semplicemente su sottofondi caldi.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- **AZZURRO VITA** deve essere applicato su un supporto perfettamente asciutto e stagionato.
- Non è idoneo per cisterne d'acqua potabile.
- Prima del riempimento della vasca attendere, dopo l'applicazione dell'ultima mano, almeno 10 gg per la completa essiccazione.
- Per l'applicazione si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Solo se necessario per ottenere una maggiore lavorabilità, si consiglia miscelare **AZZURRO VITA** con il **DILUENTE 200.600**, dosaggio dall'8% al 10% circa.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita al fine di evitare differenze cromatiche.

REV. 165019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di smalto monocomponente pronto all'uso, semiopaco, di colore azzurro, a rapida essiccazione, a base di gomma clorurata pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o calda, dolce e/o di mare e tale da sopportare bene anche il cloro senza decolorarsi, ideale come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in cemento armato che non debbano contenere acque potabili, da applicare con pennello o rullo, avente una resa pari a 0,18 / 0,21 kg per m² per tre mani, tipo **AZZURRO VITA BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE | rivestimento a base di gomma clorurata pura |
| PESO SPECIFICO | 1,100 - 1,164 kg / lt |
| RESIDUO SECCO | in peso 51% ± 1; in volume 35% ± 1 |
| VISCOSITA' DI FORNITURA AL COLLAUDO TAZZA FORD N°4 A 20°C | 190 ÷ 200 secondi |
| COLORE | azzurro |
| INFIAMMABILITÀ | 21 – 55 °C |
| SISTEMA DI APPLICAZIONE | rullo, pennello |
| SPESSORE TOTALE DEL FILM SECCO Hp>98 | 60 micron |
| RESA TEORICA PER MANO | 0,06 / 0,07 kg per m ² per mano |
| RESA TEORICA ALLO SPESSORE CONSIGLIATO | 0,18 / 0,21 kg per m ² per tre mani |
| ESSICCAZIONE AL TATTO | 15 – 30 minuti |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ | 6 ore |
| SOVRAVERNICIABILITÀ | min. 24 ore / max. indefinito |
| ASPETTO DEL FILM ESSICCATO @ 85°C | da < 30 ≥ 10 gloss (semiopaco) |
| RESISTENZA AL CLORO | eccellente |
| RESISTENZA ALL'ALCOOL | scarsa |
| RESISTENZA AI DETERGENTI | ottima |
| ELASTICITÀ | ottima |
| CONFEZIONI | secchielli da kg 6 |
| STOCCAGGIO | 18 mesi se conservato in ambienti freschi, asciutti e nelle confezioni originali sigillate, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità. |
| PRECAUZIONI PER L'USO | vedi scheda di sicurezza |

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.