



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 213019

BOSTON STAR PLUS F 2C

Finitura-rasante multiuso bicomponente acrilica di tecnologia superiore di grana medio-fine per rasature decorative a basso spessore di pavimenti e pareti

CARATTERISTICHE

Il **BOSTON STAR PLUS F 2C** è una finitura-rasante multiuso, bicomponente, di grana medio-fine, di tecnologia superiore e ad elevata resistenza, a base di resine acriliche specifiche, quarzi a granulometria controllata ed additivi specifici atti a facilitarne l'applicazione. Idonea per rasature decorative a basso spessore su pavimenti e pareti e per creare superfici continue uniche di alto pregio, dall'effetto materico spatolato di grana medio-fine. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **BOSTON STAR PLUS F 2C**, grazie alle sue caratteristiche, è idoneo per rasature decorative a basso spessore su pavimenti e pareti, al fine di creare superfici continue uniche di alto pregio, dall'effetto materico spatolato medio-fine. Garantisce ottima aderenza su supporti quali pavimenti e pareti, purchè coesi e stagionati, ed in ceramica purchè adeguatamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, ben pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

In caso di pavimento preesistente in ceramica e/o pietra, d'aspetto compatto, duro, liscio ed anche eventualmente di difficile adesione, è necessario preparare adeguatamente il supporto in modo manuale o meccanico a seconda delle condizioni del supporto e delle esigenze applicative.

In caso di massetti preesistenti cementizi ammalorati, si consiglia procedere preliminarmente con una fresatura del supporto e pulire bene aspirandone i residui generati.

In caso di massetti cementizi nuovi, accertarsi che il tenore di umidità residua sia inferiore al 2% ed eliminare eventuali tracce di polvere e/o di sporco mediante opportuna spazzolatura a secco.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Versare il **componente B** (polvere), sotto agitazione meccanica e lentamente, nel **componente A** (pasta), mescolando accuratamente per qualche minuto con agitatore elettrico a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo senza grumi.

-In caso di massetto cementizio nuovo perfettamente complanare, si consiglia il seguente ciclo applicativo:

1° fase: dopo avere spazzolato il supporto in modo adeguato, aspirare accuratamente al fine di eliminare eventuali tracce di polvere, applicare con **RULLO VITA** una mano di **PRIMER PLUS** diluito in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua). Dopo 6 ore, applicare con spatola liscia in

acciaio inox due mani di **MINERAL K FORTE FLEX 2C**, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere almeno 24 ore prima della successiva fase.

2° fase: dopo avere atteso almeno 24 ore dalla precedente applicazione di **MINERAL K FORTE FLEX 2C**, se necessario, si consiglia di carteggiare le superfici e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere; applicare quindi sul supporto una mano di **PRIMER PLUS** sempre in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua). Dopo 6 ore dalla precedente applicazione occorre applicare per uniformare la superficie preventivamente con spatola liscia in acciaio inox una mano di **BOSTON STAR PLUS M 2C**, per poi procedere applicando **BOSTON STAR PLUS F 2C** con spatola liscia in acciaio inox a due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra bianco o colorato con il nostro sistema tintometrico.

Se necessario, si consiglia di carteggiare la superficie dopo 24 ore e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere.

3° fase: applicare con **RULLO VITA** una mano di **BOSTON SIR 2C** ed attendere circa 6 ore prima di applicare **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, applicato con **RULLO VITA** a due mani, intervallate da almeno 6 ore circa l'una dall'altra e non oltre le 24 ore. L'applicazione di tutte le mani deve essere effettuata in modo accurato ed a regola d'arte.

-In caso di massetto preesistente cementizio ammalorato ed eventualmente non complanare (come ad esempio nella fase successiva alla necessaria asportazione di precedenti pavimentazioni in parquet, linoleum, moquette, ecc., con relativi collanti):

1° fase: si consiglia eliminare eventuali aplanarità e/o residui preesistenti di collanti con apposita fresa e pulire bene aspirando i residui. Per ripristinare e stuccare, uniformare dislivelli ed aplanarità, riempire fori e scanature nei sottofondi, si consiglia procedere con la **MALTA HL100 STO**.

2° fase: applicare quindi con **RULLO VITA** una mano di **POX FONDO 2C** con spolvero di **QUARZO SPECIALE 0,6** ed attendere almeno 24 ore. Procedere quindi aspirando gli eventuali residui del quarzo in eccesso.

3° fase: dopo avere atteso 24 ore dalla precedente applicazione, nel caso in cui il sottofondo risultasse leggermente irregolare, non uniforme ed aplanare, si consiglia applicare con spatola liscia in acciaio inox due mani di **MINERAL K FORTE FLEX 2C**, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere almeno 24 ore prima della successiva fase. Se necessario carteggiare la superficie ed aspirare accuratamente la polvere. Si consiglia applicare quindi sul supporto una mano di **PRIMER PLUS** sempre in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua).

3° fase bis: nel caso invece di supporto fortemente irregolare, non uniforme ed aplanare, si consiglia procedere con l'applicazione dell'autolivellante **PAVIPLAN TEK** su tutta la superficie, con spessori massimo da 3 a 15 mm.

4° fase: dopo essersi accertati che il supporto sia perfettamente asciutto (i tempi di asciugatura dei supporti variano a seconda del loro spessore, della temperatura ambientale e dell'umidità dell'aria), applicare per uniformare la superficie preventivamente con spatola liscia in acciaio inox una mano di **BOSTON STAR PLUS M 2C**, per poi procedere applicando **BOSTON STAR PLUS F 2C** con spatola liscia in acciaio inox a due mani, intervallate da 24 ore l'una dall'altra bianco o colorato con il nostro sistema tintometrico.

Se necessario, si consiglia di carteggiare la superficie dopo 24 ore e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere.

5° fase: applicare con **RULLO VITA** una mano di **BOSTON SIR 2C** ed attendere circa 6 ore prima di applicare **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, applicato con **RULLO VITA** a due mani, intervallate da almeno 6 ore circa l'una dall'altra e non oltre le 24 ore. L'applicazione di tutte le mani deve essere effettuata in modo accurato ed a regola d'arte.

-In caso di pavimento preesistente in ceramica e/o pietra, d'aspetto compatto, duro, liscio ed anche eventualmente di difficile adesione (esclusi parquet, linoleum, moquette, etc., che sono da asportare):

1° fase: pulire la superficie e successivamente aspirare le polveri dal supporto in modo da eliminarne ogni traccia; procedere quindi con l'applicazione mediante **RULLO VITA** di una mano di **PROMO MAX**.

2° fase: nel caso in cui il sottofondo risultasse leggermente irregolare, non uniforme ed aplanare, si consiglia attendere almeno 24 ore e applicare con spatola liscia in acciaio inox due mani di **MINERAL K FORTE FLEX 2C**, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere altre 24 ore prima della successiva fase. Se necessario carteggiare la superficie ed aspirare accuratamente la polvere. Si consiglia applicare quindi sul supporto una mano di **PRIMER PLUS** sempre in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua).

2° fase bis: nel caso invece di supporto fortemente irregolare, non uniforme ed aplanare, si consiglia stendere la **RETE PB EXTRA** sul **PROMO MAX** ancora fresco e dopo 24 ore procedere con l'applicazione dell'autolivellante **PAVIPLAN TEK** su tutta la superficie, con spessori massimo da 5 a 15 mm. Successivamente disaerare con rullo frangibolle.

3° fase: dopo essersi accertati che il supporto sia perfettamente asciutto (i tempi di asciugatura dei supporti variano a seconda del loro spessore, della temperatura ambientale e dell'umidità dell'aria), applicare per uniformare la superficie preventivamente con spatola liscia in acciaio inox una mano di **BOSTON STAR PLUS M 2C**, per poi procedere applicando **BOSTON STAR PLUS F 2C** con spatola liscia in acciaio inox a due mani, intervallate da 24 ore l'una dall'altra bianco o colorato con il nostro sistema tintometrico.

Se necessario, si consiglia di carteggiare la superficie dopo 24 ore e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere.

4° fase: applicare con **RULLO VITA** una mano di **BOSTON SIR 2C** ed attendere circa 6 ore prima di applicare **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, applicato con **RULLO VITA** a due mani, intervallate da almeno 6 ore circa l'una dall'altra e non oltre le 24 ore. L'applicazione di tutte le mani deve essere effettuata in modo accurato ed a regola d'arte.

-In caso di pareti cementizie perfettamente complanari:

1° fase: dopo avere spazzolato il supporto occorre aspirare accuratamente al fine di eliminare eventuali tracce di polvere, applicare con apposito **RULLO VITA** una mano di **PRIMER PLUS** diluito in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua). Dopo 6 ore procedere applicando con spatola liscia in acciaio inox una o due mani di **BOSTON TA**, intervallate da almeno 6 ore l'una dall'altra. Se necessario, si consiglia armare **BOSTON TA**, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere almeno 24 ore prima della successiva fase.

2° fase: dopo avere atteso almeno 24 ore dalla fase precedente applicare per uniformare la superficie preventivamente con spatola liscia in acciaio inox una mano di **BOSTON STAR PLUS M 2C**, per poi procedere applicando **BOSTON STAR PLUS F 2C** con spatola liscia in acciaio inox a due mani, intervallate da 24 ore l'una dall'altra bianco o colorato con il nostro sistema tintometrico.

Se necessario, si consiglia di carteggiare la superficie dopo 24 ore e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere.

3° fase: applicare con **RULLO VITA** una mano di **BOSTON SIR 2C** ed attendere circa 6 ore prima di applicare **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, applicato con **RULLO VITA** a due mani, intervallate da almeno 6 ore circa l'una dall'altra e non oltre le 24 ore. L'applicazione di tutte le mani deve essere effettuata in modo accurato ed a regola d'arte.

-In caso di parete preesistente in ceramica e/o pietra, d'aspetto compatto, duro, liscio ed anche eventualmente di difficile adesione.

1° fase: pulire la superficie e successivamente aspirare le polveri dal supporto in modo da eliminarne ogni traccia; procedere quindi con l'applicazione mediante **RULLO VITA** di una mano di **PROMO MAX**.

2° fase: dopo avere atteso almeno 24 ore dalla precedente applicazione di **PROMO MAX**, applicare con spatola liscia in acciaio inox due mani di **MINERAL K FORTE FLEX 2C**, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere altre 24 ore prima della successiva fase; applicare quindi sul supporto una mano di **PRIMER PLUS** sempre in rapporto 1:4 con acqua pulita (1 **PRIMER PLUS** e 4 acqua). Dopo 6 ore dalla precedente applicazione applicare per uniformare la superficie preventivamente con spatola liscia in acciaio inox una mano di **BOSTON STAR PLUS M 2C**, per poi procedere applicando **BOSTON STAR PLUS F 2C** con spatola liscia in acciaio inox a due mani, intervallate da 24 ore l'una dall'altra bianco o colorato con il nostro sistema tintometrico.

Se necessario, si consiglia di carteggiare la superficie dopo 24 ore e successivamente aspirare accuratamente in modo da eliminare ogni traccia di polvere.

3° fase: applicare con **RULLO VITA** una mano di **BOSTON SIR 2C** ed attendere circa 24 ore prima di applicare **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, applicato con **RULLO VITA** a due mani, intervallate da almeno 6 ore circa l'una dall'altra e non oltre le 24 ore. L'applicazione di tutte le mani deve essere effettuata in modo accurato ed a regola d'arte.

AVVERTENZE

- **BOSTON STAR PLUS F 2C** deve essere utilizzato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.

- I tempi di essiccazione e di realizzazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.
- Non applicare direttamente su rivestimenti in legno, linoleum, moquette, etc..
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Evitare correnti d'aria e forte irradiazione solare durante tutto il ciclo applicativo.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Si consiglia di proteggere le superfici eventualmente da pioggia proveniente da infissi aperti, ecc., depositi superficiali di acqua o altre sostanze per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Prima di procedere con i cicli applicativi, occorre valutare bene i supporti, accertarsi che siano asciutti, ben puliti ed esenti da polvere oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.
- Predisporre il lavoro in modo da potere dare esecuzione continuativa all'opera fino a interruzioni architettoniche, al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni.
- In caso di supporti eventualmente umidi, soprattutto a pavimento, si consiglia predisporre opportune barriere al vapore e/o sistemi impermeabilizzanti idonei.
- Per l'utilizzo in bagni e cucine, occorre tenere in considerazione che eventuali ristagni prolungati di acqua potrebbero provocare nel tempo formazione di aloni; per cui bisogna provvedere a realizzare le giuste pendenze di scolo, al fine di evitare che la permanenza prolungata possa nel tempo pregiudicarne l'aspetto estetico.
- Le resistenze fisiche e chimiche vengono raggiunte per l'80% nell'arco di 3 giorni, mentre per il raggiungimento delle proprietà finali occorre attendere 7 giorni. Temperatura ed umidità possono influire sui tempi di filmazione ed essiccazione.
- Si raccomanda l'utilizzo di copri-scarpe durante le operazioni per evitare di sporcare le superfici.
- Evitare che la superficie si bagni prima di avere completato i cicli; le eventuali macchie o aloni di acqua possono compromettere il risultato estetico finale.
- In box doccia, lavabi, vasche da bagno ecc., occorre applicare una terza mano di protettivo **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**.
- Attendere almeno 24 ore dall'ultima mano prima di calpestare la superficie con movimentazione leggera, evitando qualsiasi azione abrasiva, evitando deposito di sporco, sostanze umide, oleose, imbrattanti, ecc.. Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima reticolazione e quindi le maggiori resistenze all'attrito, abrasione ed assorbimento di sporco.
- Non eseguire la pulizia con vapore.
- E' possibile lavare le superfici con macchinari professionali purchè non si utilizzino macchine con spazzole abrasive.
- Attendere 7 giorni prima di eseguire la prima pulizia.
- Rimuovere dalla superficie trattata con **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C** a due mani, entro 2 ore dal deposito, a 3 mani entro 4-6 ore, tutte le sostanze aggressive, quali sporco umido in genere, sostanze umide, oleose, imbrattanti, ecc., evitando che il contatto prolungato possa essere assorbito dalla microporosità del film e deteriorarne l'aspetto estetico in maniera irrevocabile.
- E' sconsigliato l'uso su piani da lavoro per la cucina, in quanto questo materiale non è adatto al contatto diretto con fonti di calore come padelle e pentole appena tolte dal fuoco.
- Si raccomanda di mettere le protezioni sui mobili per evitare di forare o segnare il pavimento tipo feltri adesivi o similari.
- Più il pavimento sarà resistente allo scivolamento e più difficile risulterà la pulizia dello stesso; per tale motivo è necessario valutare prima le necessità di antiscivolo del pavimento.
- Interventi di manutenzione e ritocchi con riprese del ciclo potrebbero risultare evidenti. Si consiglia di estendere la zona d'intervento fino ad interruzioni architettoniche o di eseguire motivi decorativi che mascherino la ripresa. Nel caso in cui si volesse intervenire solo su **BOSTON FINISH SATINATO 2C**, **BOSTON FINISH LUCIDO 2C** o **BOSTON FINISH OPACO 2C**, è sufficiente carteggiare e pulire la superficie prima dell'applicazione.
- Le pavimentazioni realizzate con **BOSTON STAR PLUS F 2C**, come per sistemi analoghi, sono da considerarsi migliori dal punto di vista delle resistenze chimiche e meccaniche rispetto a pavimenti in legno ma non resistenti quanto pavimentazioni in gres o ceramiche.
- La manutenzione si effettua con un lavaggio con acqua e sapone neutro, evitando l'uso di prodotti abrasivi, aggressivi o anticalcare. Si sconsiglia di lasciare il **BOSTON STAR PLUS F 2C** in contatto prolungato con il sapone.
- Prodotti alcalini come il cloro, la candeggina, l'ammoniaca, i saponi e i detersivi in genere danneggiano la pellicola protettiva del **BOSTON STAR PLUS F 2C**.
- Occorre ripulire bene le superfici da eventuali resti di sabbia o ghiaia che al calpestarli possono graffiare il pavimento, in quanto fattori di erosione.
- Nel caso in cui si debbano spostare mobili, si consiglia di sollevarli ed appoggiarli, evitando di trascinarli.
- E' opportuno non urtare le superfici con oggetti duri.
- Contattare il nostro servizio tecnico per valutare l'utilizzo in funzione della superficie da realizzare.
- Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico.
- Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolose ed attenti controlli ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

REV. 213019

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura-rasante multiuso bicomponente, per interni, di grana medio-fine, di tecnologia superiore e ad elevata resistenza, a base di resine acriliche specifiche, quarzi a granulometria controllata ed additivi specifici, atti a facilitarne l'applicazione, idonea per rasature decorative a basso spessore su pavimenti e pareti e per creare superfici continue uniche di alto pregio dall'effetto materico spatolato di grana medio-fine, garantisce ottima aderenza ai supporti quali pavimenti e pareti cementizie, purchè coesi e stagionati, ed in ceramica purchè adeguatamente preparati, da applicare secondo il ciclo idoneo a seconda della natura e dello stato del supporto, avente un consumo di 0,7/ 1,0 kg per m² per due mani per sottofondi preparati con **MINERAL K FORTE FLEX 2C BUFFA** a due mani con **RETE PB EXTRA BUFFA**, tipo **BOSTON STAR PLUS F 2C BUFFA**.

DATI TECNICI

STATO FISICO	COMP. A pasta – COMP. B polvere
COMPOSIZIONE	resine acriliche specifiche, quarzi a granulometria controllata ed additivi specifici
COLORE	cartella colori: " BOSTON ART DESIGN "
pH	7-8
MASSA VOLUMICA	1,7 ± 0,05 kg/l
RESIDUO SECCO IN PESO	82 ± 2%
ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C	pedonabile dopo 48 ore ca.
RESA	0,7 / 1,0 kg per m ² per due mani * * consumo su sottofondi preparati con MINERAL K FORTE FLEX 2C a due mani con RETE PB EXTRA
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza
CONFEZIONE	22 kg (secchielli) (comp. A :20 kg e comp. B : 2kg) 5,5 kg (secchielli) (comp A: 5 kg e comp. B: 0,5 kg)
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.