



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 240019

RASANTE LIBECCIO PLUS

Rasante minerale di tecnologia superiore altamente traspirante

CARATTERISTICHE

Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** è un rasante minerale premiscelato ad alta porosità di tecnologia superiore, per interni ed esterni, di colore bianco, a base di leganti idraulici speciali ed additivi specifici. È ideale per rasare pareti vecchie, nuove, come sottofondo per rivestimenti minerali, pitture traspiranti e finiture traspiranti ed è idoneo anche sui nostri intonaci macroporosi deumidificanti **MACROCEL** e **MACROSAN**.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** viene usato come rasante su supporti di intonaci tradizionali, su **INTONACO LIBECCIO**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ecc., e come sottofondo per rivestimenti minerali traspiranti. È idoneo, inoltre, nella ristrutturazione di edifici su rivestimenti preesistenti anche plastici o su sottofondi precedentemente pitturati, purché sempre solidi e coerenti, previa accurata verifica dei supporti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8 lt. d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, all'applicazione di una o più mani con spatola in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di attaccature. Si può armare con la **RETE PB** già apprettata ed alcali resistente.

Per ottenere una finitura decorativa traspirante, procedere direttamente sul **RASANTE LIBECCIO PLUS** con le nostre finiture a spessore **TRASPIROL M**, **RISANAVITA AI SILICATI F - M - G**, **RISANAVITA AI SILOSSANI F - M**, oppure con le nostre pitture **RISANAVITA AI SILICATI**, **RISANAVITA AI SILOSSANI**, **CALCITE FIORE**, assicurandosi che prima siano stati applicati i fondi o primer traspiranti opportuni.

AVVERTENZE

- Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Su supporti inassorbenti, è consigliabile, previa leggera picchettatura delle superfici, l'applicazione di una mano di promotore di adesione **PROMO MAX**.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Il **RASANTE LIBECCIO PLUS** non è idoneo sui sistemi di isolamento termo-acustico, tipo il nostro Sistema a Cappotto **Thermovita**.

REV. 240019

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di sottofondo ad applicazione manuale, per interni ed esterni, ideale per rasare su intonaci tradizionali vecchi e nuovi, su **INTONACO LIBECCIO BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO BUFFA**, ecc., su rivestimenti plastici preesistenti e sottofondi precedentemente pitturati, purché sempre solidi e coerenti, previa accurata verifica dei supporti, con rasante premiscelato in polvere, ad elevata traspirabilità, di colore bianco, a base di leganti idraulici speciali ed additivi specifici, da impastare con sola acqua, avente un consumo medio di 2,2 / 2,5 kg per m² per mano, tipo **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| GRANULOMETRIA | 0,6 mm max |
| ACQUA D'IMPASTO | 32 % circa |
| TEMPO DI PRESA | 3 gg. |
| ASSORBIMENTO CAPILLARE E PERMEABILITA' ALL'ACQUA | < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} |
| REAZIONE AL FUOCO | classe F |
| PROVA DI ADERENZA A TRAZIONE DIRETTA | ≥ 0,7 N/mm ² |
| PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO | Classe I |
| PERMEABILITA' ALLA CO ₂ | S _D > 50 m |

Questi valori si riferiscono a prove di laboratorio e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

| | |
|------------|--|
| ASPETTO | polvere |
| COLORE | bianco |
| CONFEZIONI | sacchi da 25 kg |
| RESA | 2,2 / 2,5 kg per m ² per mano |
| STOCCAGGIO | 12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1504-2: 2005

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.