



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 240019

RASOX GS

Rasante minerale premiscelato a spessore

CARATTERISTICHE

Il **RASOX GS** è un rasante minerale premiscelato, di alta qualità, di grana media, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici ed inerti selezionati. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto caratterizzato da un'ottima scorrevolezza che consente una facile e veloce applicazione e rifinitura. È ideale come rasatura a spessore di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci tradizionali o premiscelati nuovi.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RASOX GS** viene usato come rasatura a spessore di sottofondo su supporti quali intonaci sia tradizionali che premiscelati nuovi come i nostri **INTONACO T 70**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, ecc., sia all'interno che all'esterno.

Per impieghi all'esterno, è necessario definire il **RASOX GS** con rivestimenti minerali a spessore tipo i nostri **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, ecc., oppure con adeguate pitture, previa applicazione dei primer relativi. Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro apprettate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione. Non applicare il prodotto su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti quali anche rivestimenti plastici/acrilici o su intonaci già esistenti non nuovi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 7,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti; fare riposare il prodotto per 10 minuti circa e poi rimiscolarlo brevemente prima dell'utilizzo. Procedere quindi, se applicato ad una mano, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature; nel caso di applicazione a due mani, procedere con la prima con spatola liscia in acciaio inox e, prima che il prodotto vada in essiccazione ("mano su mano") procedere con la seconda sempre con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, fino ad ottenere una superficie omogenea. Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro apprettate, da annegare nella prima mano a fresco di **RASOX GS**.

Per avere una finitura decorativa traspirante, si consiglia procedere direttamente su **RASOX GS** con le nostre finiture minerali a spessore quali **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, ecc., da applicare a completa stagionatura della rasatura.

AVVERTENZE

- Il **RASOX GS** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 30° C.
- Non applicare il **RASOX GS** su sottofondi precedentemente pitturati, inassorbenti quali anche rivestimenti plastici/acrilici o su intonaci già esistenti non nuovi.
- Non applicare su supporti sporchi o friabili.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Per applicazioni a prospetto, si consiglia di non lasciare mai scoperto il **RASOX GS** alle intemperie, ma di proteggerlo con opportune finiture a spessore traspiranti e/o pitture idonee trapiranti, da applicare a completa stagionatura della rasatura.
- Il **RASOX GS** non è idoneo sui sistemi di isolamento termo-acustico, tipo il nostro Sistema a Cappotto **Thermovita**.

REV. 240019

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale premiscelato, di alta qualità, di grana media, traspirante, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici ed inerti selezionati di ottima scorrevolezza e facilità d'applicazione, ideale come rasatura a spessore di sottofondo, sia all'interno che all'esterno, su supporti quali intonaci sia tradizionali che premiscelati nuovi come i nostri **INTONACO T 70 BUFFA**, **INTONACO T 70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, ecc., da impastare solo con acqua pulita, avente un consumo medio di 2,2 / 3,0 kg per m² per mano, tipo **RASOX GS BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	28% circa
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - inerti selezionati
PESO SPECIFICO DELL'IMPASTO	1,7 kg / lt ± 0,1
COLORE	bianco o grigio
GRANULOMETRIA	max 0,8 mm
ADESIONE	≥ 0,3 N / mm ² FP: B
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG.	CS II
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W0
COEFF. DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	5/20
CONDUCIBILITA' TERMICA	0,44 W/mK (valore medio di prospetto P=50%)
RESA	2,2 / 3,0 kg per m ² per mano
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
CONFEZIONI	sacco da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla normativa UNI EN 998 - 1 : 2010

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.