



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 248019

SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO

Tonachino minerale premiscelato di grana media per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** è un tonachino minerale premiscelato, di grana media, di colore bianco, riempitivo, traspirante, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** viene usato come tonachino minerale di grana media, per interni ed esterni, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO RAIS MEDIO R**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi. Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 8,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la

prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo a spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti traspiranti. Se si desiderasse definire all'interno le superfici con un materiale liscio, si consiglia applicare su **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** i nostri stucchi minerali in polvere o in pasta superfini.

AVVERTENZE

- Il **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare all'esterno in presenza di vento forte, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Per eventuali applicazioni su supporti esistenti, procedere preventivamente con una o più mani di rasante di collegamento tipo **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS F**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, ecc..
- Non applicare la seconda mano prima di 12 ore dall'applicazione della prima mano.
- Si raccomanda di tinteggiare le pareti solo a stagionatura completa di **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO** avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.
- Si consiglia proteggere all'esterno con opportune pitture o protettivi.

REV. 248019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di grana media, di colore bianco, riempitivo, traspirante, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO RAIS MEDIO R BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 3,8 / 4,2 kg per m² per due mani, tipo **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
EFFETTO ESTETICO	tonachino spugnato medio
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - polvere di marmo
ACQUA D'IMPASTO	32 % circa
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora circa
RESA	3,8 / 4,2 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.