



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 238019

CALCITE TONACHINO FF

Tonachino minerale premiscelato superfine a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE TONACHINO FF** è un tonachino premiscelato minerale, superfine, di colore bianco, di qualità superiore, di facile applicazione, con effetto estetico satinato liscio tipo marmo, ad alta traspirabilità, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 e polvere di marmo.

È idoneo per interni ed ideale nel restauro e per interventi in bioedilizia quando necessitano materiali naturali e di qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE TONACHINO FF** è un materiale di pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico satinato liscio tipo marmo. È ideale su **CALCITE TONACHINO CLASSICO, CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ**, ecc., sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di

avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 10,5 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox a due mani: la prima a rasare e, dopo circa 30-60 minuti, applicare la seconda, lasciando fino ad ottenere una superficie omogenea senza attaccature.

Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti della Linea **Bio Calcite** o comunque pitture traspiranti adeguate, previa applicazione dei primer o fondi relativi.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE TONACHINO FF** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- È idoneo anche su gesso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **CALCITE TONACHINO FF** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento e sole battente.
- Carteggiare solo se necessario, almeno dopo 12 ore.

REV. 238019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino premiscelato minerale, superfine, di colore bianco, di qualità superiore, di facile applicazione, con effetto estetico satinato liscio tipo marmo, ad alta traspirabilità, ecologico, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla normativa EN 459 – 1 e polvere di marmo, idoneo per interni ed ideale nel restauro e per interventi in bioedilizia quando necessitano materiali naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su **CALCITE TONACHINO CLASSICO BUFFA**, **CALCITE TONACHINO CLASSICO PZ BUFFA**, ecc., sia a parete che a soffitto, prima di essere eventualmente pitturato con un consumo medio di 0,7 / 1,3 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE TONACHINO FF BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO | polvere |
| COLORE | bianco |
| GRANULOMETRIA | max 0,2 mm |
| COMPOSIZIONE | - calce idraulica naturale NHL 3,5 - polvere di marmo |
| ACQUA D'IMPASTO | 42% circa |
| INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA | minimo 12 ore |
| SOVRAVERNICIABILITA' | 24 - 48 ore |
| RESA | 0,7 / 1,3 kg per m ² per due mani |
| CONFEZIONE | sacchi da kg 25 |
| STOCCAGGIO | 12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore |
| TOSSICITÀ | vedi scheda di sicurezza |

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.