



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 269019

# CALCITE PROTETTIVO

Protettivo idrorepellente traspirante

## CARATTERISTICHE

Il **CALCITE PROTETTIVO** è un protettivo all'acqua, impregnante, idrorepellente, ai silossani, pronto all'uso, trasparente, ad elevata traspirabilità, idoneo per il trattamento di intonaci e finiture, di facciate esposte alle intemperie ed in particolare per quelle di interesse storico.

Andando in assorbimento, offre una protezione efficace dalla pioggia battente e dall'accumulo di agenti inquinanti, lasciando i supporti traspiranti.

## CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE PROTETTIVO** è indicato per la protezione di intonaci, tufo, pietre naturali e facciate. È ideale nel restauro e come protettivo per i nostri rivestimenti minerali della linea **Bio Calcite**.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte, esenti da polvere, oli e grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti e risanate da eventuale presenza di sali.

Qualora le superfici si presentassero molto danneggiate con tendenza allo sfarinamento del supporto, è consigliabile eseguire un trattamento preliminare di consolidamento con **CALCITE CONSOLIDANTE**.

## MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare a pennello, rullo o spruzzo in modo uniforme.

## AVVERTENZE

- Usare il prodotto tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei o acqua..
- Non applicare con temperature al di sotto dei 7° C e superiori ai 35° C.
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non adoperare all'interno.

REV. 269019

## VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo all'acqua, impregnante, idrorepellente, ai silossani, pronto all'uso, trasparente, ad elevata traspirabilità, idoneo per il trattamento di intonaci e finiture, di facciate esposte alle intemperie ed in particolare per quelle di interesse storico, ideale nel restauro e come protettivo per i nostri rivestimenti minerali della linea **Bio Calcite**, da applicare a pennello, rullo o a spruzzo in modo uniforme, avente un consumo di 0,15 / 0,25 lt per m<sup>2</sup> per mano, tipo **CALCITE PROTETTIVO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ESSICCAZIONE</b>	la completa polimerizzazione si avrà dopo 3 gg.
<b>RESA</b>	0,15 / 0,25 lt per m <sup>2</sup> per mano
<b>COLORE</b>	incolore
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4 / taniche da 25 lt
<b>IGIENE E SICUREZZA</b>	durante l'applicazione proteggersi le mani con guanti in gomma. Tenere lontano da fonti di calore
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*