



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 281019

VITA ACRIL

Primer-fissativo speciale a base acrilica all'acqua

CARATTERISTICHE

Il **VITA ACRIL** è un primer-fissativo speciale a base acrilica all'acqua, trasparente, per interno ed esterno. È indicato per regolare l'assorbimento delle nostre idropitture o smalti a base acrilica su supporti quali intonaci nuovi o esistenti, pareti rasate con malte cementizie o stucchi a base minerale, facilitandone anche la loro applicazione. È idoneo pure su sottofondi leggermente sfarinanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **VITA ACRIL** è idoneo come primer-fissativo speciale da applicare prima delle nostre idropitture a base acrilica quali **TOP COLOR**, **TOP COLOR MAX**, **RISNAVITA COLOR**, **RISNAVITA COLOR FIBRO** o smalti a base acrilica come il nostro **TINDORAL SATINATO**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altri tipi di sporco, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **VITA ACRIL** può essere applicato a pennello o a rullo, previa diluizione con acqua pulita nel rapporto da 1:3 a 1:7 a seconda dell'assorbimento del supporto (una parte di **VITA ACRIL** e tre ~ sette parti di acqua).

AVVERTENZE

- Non applicare al di sotto dei 5° C ed al di sopra di 35° C.
- Non applicare in caso di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di primer-fissativo trasparente, per interni ed esterni, a base di copolimeri speciali in dispersione acquosa ed additivi, da diluire con acqua pulita nel rapporto da 1:3 a 1:7, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 Lt x m², su supporti assorbenti anche leggermente sfarinanti, prima dell'applicazione delle idropitture **BUFFA**, tipo **PRESTO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita nel rapporto da 1:3 a 1:7. Esempio con consumo 0,15 Lt / m ² con diluizione 1:3: 1 parte di VITA ACRIL (0,0375 Lt) + 3 parti di acqua (0,1125 Lt) al m ²
COMPOSIZIONE	- copolimeri acrilici in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1010 ± 20 g / Lt
ASPETTO DEL FILM	trasparente
COLORE	incolore
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 1-2 ore - ricopertura: 6 ore minimo
RESA	0,15 / 0,17 Lt per m ²
CONFEZIONI	scatole da Lt 1x12 e Lt 5x4; taniche da Lt 25
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.