

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 282019

**SIMPATY NUOVO EXTRA MF**

Tonachino minerale premiscelato di grana fine per interni

**CARATTERISTICHE**

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA MF** è un tonachino minerale premiscelato, di grana fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA MF** viene usato come tonachino minerale per interni, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO RAIS MEDIO R**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Accertarsi che il supporto sia regolare e planare; nel caso non lo fosse, si consiglia applicare preliminarmente una mano di **SIMPATY NUOVO EXTRA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA RIEMPITIVO**, ecc. a rasare con spatola liscia in acciaio inox. Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 8,75 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo a spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti traspiranti.

**AVVERTENZE**

- Il **SIMPATY NUOVO EXTRA MF** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **SIMPATY NUOVO EXTRA MF** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in presenza di vento forte o sole battente.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Non applicare la seconda mano prima di 12 ore dall'applicazione della prima mano.
- Si raccomanda di tinteggiare le pareti solo a stagionatura completa di **SIMPATY NUOVO EXTRA MF** avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.

REV. 282019

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di grana fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO RAIS MEDIO R BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 2,8 / 3,2 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **SIMPATY NUOVO EXTRA MF BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,3 mm
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	frattazzato fine
<b>COMPOSIZIONE</b>	- leganti idraulici - polvere di marmo
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	35 % circa
<b>TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO</b>	1 ora circa
<b>RESA</b>	2,8 / 3,2 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	sacchi da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*