



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 311019

ELASTO PAINT

Pittura protettiva acrilica elastomerica speciale per facciate

CARATTERISTICHE

ELASTO PAINT è una pittura elastomerica speciale, impermeabile, pronta all'uso, bianca o colorata, ad effetto semilucido, a base di copolimeri termoplastici in emulsione acquosa, cariche micronizzate selezionate ed additivi organici. Una volta asciutta, garantisce ottima protezione dalla pioggia battente e dalle intemperie, formando un film molto elastico e resistente.

CAMPI D'IMPIEGO

ELASTO PAINT, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la protezione di facciate anche cavillate e/o esposte. Si può applicare su intonaci, rasature e finiture a spessore anche già esistenti, purchè pulite, solide e compatte. E' inoltre indicata anche per applicazioni su superfici in calcestruzzo armato facciavista o anche per la protezione agli U.V. delle nostre guaine impermeabilizzanti tipo **COPER BOND ELAST**, **COPER BOND ELAST ROLL**, **TOP ELAST FIBRO**, **TOP ELAST FIBRO MF**, ecc. se usate a parete all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Eventuali pitture preesistenti non perfettamente ancorate al sottofondo andranno accuratamente rimosse. Prima di applicare **ELASTO PAINT**, si consiglia l'uso di una mano di primer **VITA ACRIL** diluito 1:2 con acqua pulita.

Nel caso il supporto risultasse o tendesse a rimanere polveroso e/o sfarinante, si consiglia applicare una mano preventiva di **VIDUEST**, primer consolidante-protettivo a forte penetrazione, eventualmente diluito con il **DILUENTE 200-500** in funzione del sottofondo.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver rimescolato accuratamente il prodotto, applicare **ELASTO PAINT** tale e quale a due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo.

AVVERTENZE

- **ELASTO PAINT** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- In presenza di elevata umidità ambientale, i tempi di essiccazione potrebbero allungarsi sensibilmente.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete, al fine di evitare eventuali differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia avvalersi di manodopera specializzata.

REV. 311019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura elastomerica speciale, impermeabile, pronta all'uso, bianca o colorata, ad effetto semilucido, a base di copolimeri termoplastici in emulsione acquosa, cariche micronizzate selezionate ed additivi organici, ideale per la protezione di facciate anche cavillate e/o esposte, da applicare su intonaci, rasature e finiture a spessore anche già esistenti, purchè pulite, solide e compatte, indicata anche per applicazioni su superfici in calcestruzzo armato facciavista o anche per la protezione agli U.V. delle guaine impermeabilizzanti tipo **COPER BOND ELAST BUFFA**, **COPER BOND ELAST ROLL BUFFA**, **TOP ELAST FIBRO BUFFA**, **TOP ELAST FIBRO MF BUFFA**, ecc. se usate a parete all'esterno, da applicare a pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di una mano di **VITA ACRIL BUFFA** o **VIDUEST BUFFA** in presenza di superfici sfarinanti, con un consumo di 0,50 / 0,60 kg per m² per due mani, tipo **ELASTO PAINT BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- copolimeri termoplastici in emulsione acquosa - cariche micronizzate selezionate - additivi organici
PESO SPECIFICO	1,2 kg/lt
VISCOSITÀ	tixotropica / fluida
SOVRAVERNICIATURA	24 ore
ADERSIONE CICLO GELO – DISGELO	buona
ASPETTO DEL FILM	semilucido
COLORE	bianco o colorato
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 60 minuti - secco al tatto 10 ore - in profondità 24 ore
RESA	0,50 / 0,60 kg per m ² per 2 mani
CONFEZIONI	secchielli da 6 / 20 kg
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.