

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 014020

KOBOSS MF

Rasante premiscelato microporoso deumidificante antisale di grana medio-fine

CARATTERISTICHE

Il **KOBOSS MF** è un rasante premiscelato microporoso, deumidificante, antisale, traspirante, di colore bianco, di grana medio-fine, studiato nell'ambito di cicli specifici di risanamento a basso spessore contro l'umidità di risalita a parete senza la necessità di demolire. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **KOBOSS MF** si applica a basso spessore su intonaci cementizi coesi, compatti e stagionati, previa abrasione delle sole parti ammalorate superficiali servendosi preferibilmente di apposita fresatrice da parete oppure di idonea spatola o raschietto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Procedere con l'asportazione totale di efflorescenze, tinte, tonachini e/o rasature ammalorate, mediante abrasione meccanica o manuale. Effettuare il suddetto trattamento fino ad una profondità di circa 2-4 mm, estendendosi in altezza fino circa ad un metro oltre le ultime tracce di umidità, avvalendosi preferibilmente di apposita fresatrice da parete.

Procedere quindi con una pulizia a secco delle superfici servendosi di apposite spazzole. Quindi inumidire il supporto prima dell'applicazione.

In presenza di supporti più degradati e privi di coesione, nel caso occorresse arrivare ancora più in profondità, si consiglia applicare preventivamente **KOBOSS** di base di grana grossa in una o due mani per poi finire con **KOBOSS MF**.

Qualora invece gli intonaci preesistenti, sebbene coesi e solidi, presentassero superfici leggermente sfarinanti, procedere con l'applicazione del consolidante **MAX ETIL** o **MAX ETIL PLUS**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 6,75 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg di **KOBOSS MF** (1,35 lt circa per secchiello da 5 kg). Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Stendere quindi il **KOBOSS MF** a rasare con una spatola liscia in acciaio inox, applicandolo in due mani, intervallate da almeno 12-24 ore l'una dall'altra, annegando nella prima mano a fresco di **KOBOSS MF** la **RETE PB FINE**, fino al raggiungimento totale di uno spessore non inferiore a 2-4 mm circa, avendo cura di arrivare a filo con la parte sana soprastante.

Completare, dopo almeno 48 ore, il ciclo di applicazione con due mani di **STUCCO COC NX**, intervallate di circa 30-60 minuti l'una dall'altra. Se si desiderasse tinggiare, usare solo pitture traspiranti tipo **CALCITE FIORE**, **CALCITE FIORE EXTRA**, **RISANAVITA AI SILICATI**, **RISANAVITA AI SILOSSANI**, ecc., previo uso di fondi e/o di primer specifici.

AVVERTENZE

- Il **KOBOSS MF** deve essere utilizzato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Utilizzare con temperature comprese tra 5° e 30°C.
- È necessario proteggere da esposizione solare e forte vento.
- Conservare **KOBOSS MF** in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.
- Non applicare su gesso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 014020

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rasante premiscelato microporoso, deumidificante, antisale, traspirante, di colore bianco, di grana medio-fine, studiato nell'ambito di cicli specifici di risanamento a basso spessore contro l'umidità di risalita a parete senza la necessità di demolire, a base di cemento, inerti selezionati ed additivi specifici, per interni, da applicare in due mani, intervallate da almeno 12-24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco la **RETE PB FINE BUFFA**, fino al raggiungimento totale di uno spessore di 2-4 mm circa, avente un consumo di 1,5 / 2,0 kg per m² per due mani, tipo **KOBOSS MF BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	- cemento Portland 52.5 - inerti selezionati - additivi specifici
ACQUA D'IMPASTO	27% ca.
COLORE	bianco
GRANULOMETRIA	max 0,3 mm
RESISTENZA A COMPRESIONE	CSII
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu=5/20$
CONDUCIBILITA' TERMICA	$\lambda= 0,47 \text{ W / m K}$ (Valore medio di prospetto P=50%)
ADESIONE	0,5 N/mm ² - FP:B
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W2
RESA	1,5 / 2,0 kg per m ² per due mani (per uno spessore totale di ca. 2-4 mm)
CONFEZIONI	secchielli da 5 kg; sacchi da 25 kg
STOCCAGGIO	6 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

Conforme alla norma UNI EN 998-1: 2010 - classe GP - CS II - W 2

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.