



SISTEMI INNOVATIVI

REV.149020

TERRASTAR MARMO

Rivestimento minerale in pasta traspirante a base di grassello di calce

CARATTERISTICHE

TERRASTAR MARMO è un rivestimento minerale, pronto, in pasta, decorativo, traspirante, a base di grassello di calce e polvere di marmo, di colore bianco o colorato, ad effetto marmo martellato liscio.

È idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, nei centri storici, quando necessitano materiali naturali a spessore di qualità. La sua formulazione, costituita da materie prime naturali, rende il prodotto altamente traspirante e resistente alle muffe ed ai batteri.

CAMPI D'IMPIEGO

TERRASTAR MARMO è un materiale di pregio, ideale per edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo tipo marmo martellato liscio. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **MACROSAN, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO RAIS, INTONACO T70**, ecc..

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Se il supporto è molto ruvido o poroso, si consiglia di livellarlo preventivamente con una o più mani di **RASOX PLUS, CALCITE FONDO AS**, ecc.. Quindi fare asciugare il supporto per almeno 24 ore, prima di applicare **TERRASTAR MARMO**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimescolare bene il prodotto. Quindi, procedere con l'applicazione della prima mano con uno spessore moderato con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie. Poi, quando ancora il prodotto è in fase di presa, applicare la seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di non lasciare attaccature.

Lisciare la superficie, ancora umida, fino a lasciarla liscia ed omogenea. Nella fase finale dell'applicazione, se necessario, inumidire la superficie al fine di far scorrere meglio la spatola e lisciare più facilmente. Nel caso si volesse proteggere la finitura, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **PEG 600**.

AVVERTENZE

- Il **TERRASTAR MARMO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 30°C.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Applicare senza interruzione di continuità, da spigolo a spigolo.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia l'applicazione di **PEG 600** sulle pareti esposte o in prossimità delle zone marine per una maggiore protezione alle intemperie.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Se si desiderano tinte più forti, è consigliabile dare due mani di pittura traspirante tipo **RISANAVITA AI SILICATI** o **RISANAVITA AI SILOSSANI** del colore desiderato sul rivestimento **TERRASTAR**
- **MARMO** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Teme l'umidità.

REV. 149020

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di un rivestimento decorativo, traspirante, a base di grassello di calce e polvere di marmo, di colore bianco o colorato, ad effetto marmo martellato liscio, idoneo sia per interni che per esterni ed ideale in interventi di restauro, nei centri storici, quando necessitano materiali naturali a spessore di qualità, resistenti alle muffe ed ai batteri, da applicare su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati e soprattutto sui nostri **MACROSAN BUFFA, INTONACO LIBECCIO BUFFA, INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA, INTONACO RAIS BUFFA, INTONACO T70 BUFFA**, ecc., o su una o più mani di **RASOX PLUS BUFFA, CALCITE FONDO AS BUFFA** se il supporto è molto ruvido o poroso, con spatola in acciaio inox a due mani, avente un consumo di 5,5 / 6,0 kg per m² per due mani (su intonaco) o 4,8 / 5,0 kg per m² per due mani (su rasante tipo **RASOX PLUS BUFFA**), tipo **TERRASTAR MARMO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	pasta
DILUIZIONE	pronto all'uso
COLORE	bianco o colorato
GRANULOMETRIA	max 0,8 mm
COMPOSIZIONE	- grassello di calce, polvere di marmo, additivi specifici
MASSA VOLUMICA	1750 ± 50 gr / lt
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	μ = 16 (a prodotto indurito)
RESA	5,5 / 6,0 kg per m ² per due mani (su intonaco) o 4,8 / 5,0 kg per m ² per due mani (su rasante tipo RASOX PLUS)
CONFEZIONE	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore
TOSSICITÀ	essendo un prodotto a base di grassello di calce, evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.