



SISTEMI INNOVATIVI

REV.191020

MALTA EXTRA PANKOLL

Malta premiscelata speciale per allettamento e rasatura di blocchetti in calcestruzzo cellulare

CARATTERISTICHE

La **MALTA EXTRA PANKOLL** è una malta premiscelata speciale, di grana medio-fine, di colore bianco, di ultima generazione, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, specifica per il montaggio/allettamento in parete e la successiva rasatura di blocchetti in calcestruzzo cellulare. Per interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

La **MALTA EXTRA PANKOLL** è idonea per la posa e la successiva rasatura di blocchetti in calcestruzzo cellulare a parete. Per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I blocchetti usati per la posa dovranno essere puliti ed integri.
Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della muratura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua-polvere che permetta di avere una miscela fluida ed omogenea. Impastare **MALTA EXTRA PANKOLL** preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri, aggiungendo circa 6,25 lt di acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Lasciare riposare per 10 minuti e rimescolare brevemente prima dell'applicazione. Applicare quindi con spatola dentata in acciaio inox per l'allettamento dei blocchetti in calcestruzzo cellulare.

Ad elevazione avvenuta delle pareti ed a perfetta asciugatura della malta, dopo aver verificato che le superfici siano adeguatamente asciutte, pulite ed i blocchetti integri, stendere quindi **MALTA EXTRA PANKOLL** a rasare con una spatola liscia in acciaio inox, applicandola in due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di **MALTA EXTRA PANKOLL** la **RETE PB** o la **RETE PB EXTRA**.

AVVERTENZE

- La **MALTA EXTRA PANKOLL** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (calce, cemento, etc..).
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- Non applicare in caso di rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Non applicare su blocchi bagnati o polverosi.
- Teme l'umidità.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV.191020

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata speciale, di grana medio-fine, di colore bianco, di ultima generazione, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, specifica per il montaggio/allettamento in parete e la successiva rasatura di blocchetti in calcestruzzo cellulare, per interni ed esterni, da impastare con lt 7 di acqua pulita ad ogni sacco da kg 25, da applicare con spatola dentata in acciaio inox per l'allettamento e con spatola liscia in acciaio inox per rasatura, avente un consumo in funzione dell'uso, tipo **MALTA EXTRA PANKOLL BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	0,6 mm
ACQUA D'IMPASTO	25 % circa
COLORE	bianco
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28gg	8 N/mm ²
RESA	per incollare: 5 - 7 kg per m ² di superficie da incollare per rasare: 1,4-1,6 kg per m ² per mano
PESO SPECIFICO POLVERE	1350 kg/m ³
MASSA VOLUMICA MALTA FRESCA	1750 kg/m ³
CONFEZIONI	sacco da kg 25
ASPETTO	polvere
COMPOSIZIONE	leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.