



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 238020

ROLL QR

Rivestimento minerale in pasta decorativo acrilico ad effetto bucciato medio

CARATTERISTICHE

Il **ROLL QR** è un rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio.

Grazie alla sua particolare formulazione, **ROLL QR** è anche idoneo come pittura riempitiva per la protezione e la decorazione di pareti interne ed esterne.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto sul quale applicare il **ROLL QR** può essere costituito da intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine tipo **SUPER POLY CEM FLEX**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASOX PLUS M**, **MINERAL K MAX**, ecc..

E' importante che il sottofondo sia pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

Nel caso di utilizzo come pittura riempitiva è necessario che il supporto sia preventivamente trattato con una mano di primer **VITA ACRIL** diluito con acqua pulita nel rapporto da 1:3 a 1:7 a seconda dell'assorbimento del supporto (una parte di **VITA ACRIL** e tre ~ sette parti di acqua) e successivamente lasciare asciugare almeno 24 ore prima dell'applicazione della prima mano di **ROLL QR**.

Su supporti in gesso si consiglia applicare preventivamente una mano di **PRIMER GS** opportunamente diluito.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nel caso di utilizzo come rivestimento minerale a spessore occorre mescolare bene il prodotto fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi; applicare quindi una prima mano con rullo a pelo lungo e subito dopo finire con rullo a nido di ape.

Nel caso di utilizzo come pittura riempitiva occorre diluire il prodotto con acqua pulita al 10 % circa e mescolare accuratamente; applicare quindi a due mani, intervallate di almeno 24 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo a mani incrociate.

AVVERTENZE

- Il **ROLL QR** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare il **ROLL QR** con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli su ponteggi) ed in presenza di vento forte. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un' unica partita al fine di evitare differenze di tonalità.

REV. 238020

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio, idoneo per applicazioni su intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine quali **SUPER POLY CEM FLEX BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da applicare come rivestimento minerale a spessore con una prima mano con rullo a pelo lungo e subito dopo finire con rullo a nido di ape con un consumo medio di 1,5 / 1,7 Kg per m² e come pittura riempitiva dopo idonea diluizione da applicare con due mani, intervallate di almeno 24 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo a mani incrociate con un consumo di 1,0 / 1,2 kg per m² per due mani, tipo **ROLL QR BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	- rivestimento minerale a spessore: prodotto pronto all'uso - pittura riempitiva: diluire ROLL QR al 10 % circa con acqua pulita
COMPOSIZIONE	- resine acriliche pregiate in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
PESO SPECIFICO	1650 ±50 g / lt
GRANULOMETRIA	max 0,3 mm
PERMEABILITÀ AL VAPORE	μ =110
COLORI	bianco o colorato
RESA	- rivestimento minerale a spessore: 1,5/ 1,7 kg x m ² - pittura riempitiva: 1,0/ 1,2 kg x m ² per due mani
CONFEZIONI	secchiello da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
IGIENE E SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.