

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 037014

MUROVITA

Idrofugo liquido per intonaci, malte e calcestruzzo

CARATTERISTICHE

MUROVITA è un idrofugo liquido incolore, a base di prodotti idrofughi in emulsione acquosa. Impastato agli intonaci, alle malte cementizie ed al calcestruzzo conferisce ad essi, allo stato di esercizio, proprietà idrorepellenti e quindi maggiore protezione, riducendone notevolmente l'assorbimento d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

MUROVITA è ideale per confezionare intonaci, malte cementizie e calcestruzzo che abbiano, una volta induriti ed in esercizio, caratteristiche di idrorepellenza, maggiormente proprie in contesti di maggiore esposizione all'acqua ed alle intemperie.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per l'impiego per calcestruzzo, aggiungere lt 2,5 di

MUROVITA ogni 50 kg di cemento. Per intonaci e malte cementizie, invece, aggiungere **MUROVITA** nella quantità del 10% sull'acqua pulita d'impasto (per esempio se per sacco sono previsti lt 6,5 d'acqua, aggiungere 0,65 lt di **MURO VITA** con 5,850 lt d'acqua).

AVVERTENZE

- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Non aggiungere materiali estranei.
- Non impiegare cemento fuso negli impasti.
- Non utilizzare con malte a base di cemento fuso.
- Proteggere la superficie del calcestruzzo additivato con **MUROVITA** dalle rapide essiccazioni dovute alle alte temperature, mantenendo per alcuni giorni umidi i getti.
- Rispettare i dosaggi prescritti al fine di ottenere prodotti e risultati di qualità.

VOCE DI CAPITOLATO

Idrofugo liquido incolore, a base di prodotti idrofughi in emulsione acquosa, ideale per confezionare intonaci, malte cementizie e calcestruzzo che abbiano, una volta induriti ed in esercizio, caratteristiche di minore assorbimento d'acqua, avente un consumo di 2,5 lt ogni 50 kg di cemento per calcestruzzo o del 10% sull'acqua d'impasto per intonaci e malte cementizie, tipo **MUROVITA BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	liquido
COLORE	incolore
P/S. APP.	1,2 kg / lt
RESA PER CALCESTRUZZI	2,5 lt ogni 50 kg di cemento
RESA PER INTONACI E MALTE CEMENTIZIE	10% sull'acqua pulita d'impasto
CONFEZIONE	scatole da lt 1 per 12 o lt 5 per 4
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	irritante. Si raccomanda l'uso di guanti ed occhiali protettivi. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.