



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 184013

SPATOL GUM FLEX SF

Rivestimento decorativo acrilico ad elevata flessibilità

CARATTERISTICHE

SPATOL GUM FLEX SF è un rivestimento decorativo acrilico, di granulometria fine, di tecnologia superiore, ad elevata resistenza e flessibilità, per interni ed esterni, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Per le sue caratteristiche, è anche indicato come finitura a basso spessore per i nostri sistemi *Thermovita* di isolamento termico a cappotto **POLVIT**.

SPATOL GUM FLEX SF non teme l'aggressione degli agenti atmosferici e dei raggi solari.

CAMPI D'IMPIEGO

SPATOL GUM FLEX SF, per la sua natura chimica e per le sue caratteristiche di resistenza e flessibilità, è idoneo come finitura per le nuove opere civili ed industriali, come rivestimento a basso spessore per i nostri sistemi *Thermovita* di isolamento termico a cappotto **POLVIT** e per qualsiasi opera anche di pregio dove si voglia ottenere un rivestimento di lunga durata e resistenza. E' ideale anche per la protezione di pareti esposte, intonaci, rasature o finiture esistenti cavillate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

E' necessario, prima dell'applicazione di **SPATOL GUM FLEX SF**, rasare il sottofondo con materiali idonei tipo i nostri: **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS FIBRO**, **RASANTE LIBECCIO PLUS** e **RASANTE LIBECCIO FIBRO**.

Il supporto deve essere sempre pulito, esente da polvere, sporco, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Per applicazioni sui nostri sistemi *Thermovita* di isolamento termico a cappotto **POLVIT**, si consiglia di

rasare su **SUPER POLY CEM FLEX** (adesivo-rasante per cappotto, esattamente sulla seconda mano già stagionata) con una mano di **RASANTE LIBECCIO FIBRO**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

SPATOL GUM FLEX SF è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione.

SPATOL GUM FLEX SF si applica con frattazzo liscio in acciaio inox a due mani, intervallate da 6-8 ore l'una dall'altra e si rifinisce con frattazzo di plastica.

AVVERTENZE

- **SPATOL GUM FLEX SF** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia battente o imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita, al fine di evitare eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di umidità, gelo e calore.

REV. 184013

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento rivestimento decorativo acrilico, di granulometria fine, di tecnologia superiore, ad elevata resistenza e flessibilità, per interni ed esterni, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo e pigmenti resistenti ai raggi U.V., pronto all'uso, idoneo come finitura per le nuove opere civili ed industriali, come rivestimento a basso spessore per i nostri sistemi *Thermovita* di isolamento termico a cappotto **POLVIT BUFFA** e per qualsiasi opera anche di pregio dove si voglia ottenere un rivestimento di lunga durata e resistenza, ideale anche per la protezione di pareti esposte, intonaci, rasature o finiture esistenti cavillate, da rimescolare accuratamente prima dell'uso, da applicare con frattazzo liscio in acciaio inox a due mani e rifinire con frattazzo di plastica, avente un consumo medio di 2,2 / 2,5 kg per m² per due mani, tipo **SPATOL GUM FLEX SF BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa - cariche selezionate - sabbie di quarzo - pigmenti resistenti agli U.V.
PESO SPECIFICO	1700 g / lt a 20° C
DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COLORE	bianco o colorato
GRANULOMETRIA MAX	0,6 mm
RESIDUO SECCO	85 %
ASPETTO DEL FILM	opaco
RESA	2,2 / 2,5 kg per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore ed umidità.
TOSSICITÀ	irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.