



## LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 220014

# CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO

Rasante minerale traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 e cocchiopesto

### CARATTERISTICHE

Il **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO** è un rasante premiscelato, di qualità superiore, per interni ed esterni, altamente traspirante, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 – 1 e cocchiopesto.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO** viene usato come rasante su **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, **CALCITE INTONACO COCCIOPESTO**, **CALCITE MACROSAN** e come sottofondo per rivestimenti minerali traspiranti.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

È necessario come fase iniziale inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8,0 lt d'acqua ad ogni sacco da 25 kg di **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO**.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, ad una o più mani con spatola in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature. Se si vuole applicare una finitura decorativa traspirante liscia a spessore, procedere direttamente su **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO** con il **COCCIOPESTO ANTICO**, **CALCITE LAMATO M**, **CALCITE FRATTAZZATO**, **CALCITE COCCIOPESTO** o con qualsiasi rivestimento traspirante a spessore.

REV. 220014

## AVVERTENZE

- Il **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 35°C.

## VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di sottofondo ad applicazione manuale, per interni ed esterni, con rasante premiscelato, in polvere, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5, cocchiopesto, inerti selezionati ed additivi specifici, da impastare con sola acqua, avente un consumo medio di 2,7 / 3,2 kg per m<sup>2</sup> per mano, tipo **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO BUFFA**.


## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	1,5 mm max
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	32% circa
<b>TEMPO DI PRESA</b>	3 gg.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	cocchiopesto
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	2,7 / 3,2 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

## CONFORMITÀ

	<b>EN 998-1</b> Malta per intonaco esterno ed interno per risanamento (R)
---	---

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*