



SISTEMI INNOVATIVI

MALTA EXTRA RASO FINE

Malta premiscelata bianca fine

CARATTERISTICHE

Malta premiscelata bianca, fine, traspirante, di tecnologia superiore, a base di leganti idraulici speciali, cariche carbonatiche ed additivi specifici. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

La **MALTA EXTRA RASO FINE** è ideale per rasare su pannelli prefabbricati in calcestruzzo e su intonaci tradizionali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimossi e pareggiati prima della applicazione.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 9,5 lt circa di acqua pulita

ad ogni sacco da 25 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, con spatola in acciaio inox a 3 riprese: le prime due mani a rasare, la terza a finire, lisciando fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.

AVVERTENZE

- La **MALTA EXTRA RASO FINE** deve essere utilizzata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la **MALTA EXTRA RASO FINE** dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione
- Evitare l'applicazione in presenza di sole o forte vento
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di pannelli prefabbricati in calcestruzzo e intonaci tradizionali, per interni ed esterni, con malta premiscelata bianca, fine, traspirante, a base di leganti idraulici speciali, cariche carbonatiche ed additivi specifici data a tre mani in ragione di 1,4 / 1,6 kg per m² per mm di spessore, tipo **MALTA EXTRA RASO FINE BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	40% ca
TEMPO DI PRESA	1 giorno

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	1,4 / 1,6 kg per m ² per mm di spessore
CONSERVAZIONE	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.