



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 138016

ROCCAFORTE TEK M BB

Rivestimento decorativo acrilico di pregio ad effetto spatolato medio ad elevato punto di bianco

CARATTERISTICHE

ROCCAFORTE TEK M BB è un rivestimento decorativo di pregio, pronto in pasta, per interni ed esterni, ad effetto spatolato medio e ad elevato punto di bianco, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Esso rappresenta una scelta ideale per la protezione di facciate. Una volta applicato, infatti, diventa un rivestimento a spessore duraturo e resistente che non teme l'azione degli agenti atmosferici, favorendo lo scivolamento della pioggia, dello sporco ed impedendo l'insorgere di alghe, funghi e muffe.

CAMPI D'IMPIEGO

ROCCAFORTE TEK M BB, per la sua natura chimica, è idoneo per le nuove opere sia civili che industriali e per qualsiasi opera di pregio dove si voglia ottenere un rivestimento per esterni di buona resistenza e durabilità.

ROCCAFORTE TEK M BB è idoneo come finitura per il nostro sistema di isolamento termico a cappotto *Thermovita* su pannelli in polistirene espanso **POLVIT ESPANSO** o in polistirene espanso con grafite **POLVIT GRAFITE** e sulle rasature tipo **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS FIBRO**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO**, **MINERAL K MAX**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Prima dell'applicazione del **ROCCAFORTE TEK M BB**,

si consiglia dare una mano di primer colorato **FONDO PB** o **FONDO PB EXTRA** diluiti con acqua pulita dal 20 al 30% circa.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare **ROCCAFORTE TEK M BB** solo quando il fondo colorato è completamente asciutto.

ROCCAFORTE TEK M BB è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione; nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo viscoso, aggiungere un 1 - 2 % di acqua pulita.

AVVERTENZE

- Il **ROCCAFORTE TEK M BB** deve essere usato senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia o pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 138016

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento decorativo di pregio, pronto in pasta, per interni ed esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, sabbia di quarzo, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V., ad effetto spatolato medio e ad elevato punto di bianco, di colore bianco o colorato, idoneo come finitura per il nostro sistema di isolamento termico a cappotto *Thermovita* su pannelli in polistirene espanso **POLVIT ESPANSO BUFFA** o in polistirene espanso con grafite **POLVIT GRAFITE BUFFA** e sulle rasature tipo **RASOX PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **RASOX PLUS FIBRO BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA**, **MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da rimescolare prima dell'uso, da applicare con frattazzo in acciaio inox e da rifinire con frattazzo in plastica, avente un consumo medio di 2,0 / 2,5 kg x m² x mano, tipo **ROCCAFORTE TEK M BB BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa - sabbie di quarzo - polvere di marmo - pigmenti resistenti agli U.V.
GRANULOMETRIA	max 1,4 mm
PESO SPECIFICO	1750 g / lt a 20° C
COLORE	bianco o colorato
RESIDUO SECCO	85 %
ASPETTO	pasta
ASPETTO DEL FILM	opaco
VISCOSITÀ	60.000 – 80.000 m Pa.s
PERMEABILITÀ AL VAPORE	coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ 110
RESA	2,0 / 2,5 kg x m ² x mano
CONFEZIONI	secchielli da kg 30
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore ed umidità
TOSSICITÀ	irritante per la pelle. Indossare guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione. Lavare con acqua abbondante e consultare un medico in caso di contatto con gli occhi.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.