



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 164017

CALCITE STABILITURA FIBRO

Rasante minerale fibrorinforzato traspirante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

Rasante premiscelato fibrorinforzato, di qualità superiore, per interni ed esterni, altamente traspirante, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alle normative EN 459 – 1.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE STABILITURA FIBRO** viene usato come rasante su **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, **CALCITE INTONACO COCCIOPESTO**, **CALCITE MACROSAN**, **CALCITE INTONACO THERMO**, **CALCITE INTONACO DEUMIDIFICANTE THERMO** e come sottofondo per rivestimenti minerali traspiranti.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze cementanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

È necessario come fase iniziale inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 8,0 lt d'acqua ad ogni sacco da 25 kg di **CALCITE STABILITURA FIBRO**.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, ad una o più mani con spatola in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature. Se si vuole applicare una finitura decorativa traspirante liscia a spessore, procedere direttamente su **CALCITE STABILITURA FIBRO** con il **COCCIOPESTO ANTICO**, **CALCITE LAMATO M**, **CALCITE FRATTAZZATO**, **CALCITE COCCIOPESTO**, **CALCITE COCCIOPESTO ANTICO** o con qualsiasi rivestimento traspirante a spessore.

REV. 164017

AVVERTENZE

- Il **CALCITE STABILITURA FIBRO** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque la malta dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7° C e superiori a 35° C.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di sottofondo ad applicazione manuale, per interni ed esterni, con rasante premiscelato fibrinforzato, in polvere, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti selezionati ed additivi specifici, da impastare con sola acqua, avente un consumo medio di 2,2 / 2,7 kg per m² per mano, tipo **CALCITE STABILITURA FIBRO BUFFA**.


DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	0 - 0.6 mm
ACQUA D'IMPASTO	32 % circa
TEMPO DI PRESA	3 gg.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	nocciola
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	2,2 / 2,7 kg per mq per mano
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

CONFORMITÀ

	EN 998-1 Malta per intonaco esterno ed interno per risanamento (R)
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.