



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 165017

**AZZURRO VITA**

Smalto monocomponente per piscine pronto all'uso

**CARATTERISTICHE**

**AZZURRO VITA** è uno smalto monocomponente pronto all'uso, semiopaco, di colore azzurro, a rapida essiccazione, a base di gomma clorurata pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o calda, dolce e/o di mare e tale da sopportare bene anche il cloro senza decolorarsi. Grazie alla sua composizione chimica, può essere applicato in ambienti chiusi senza ricorrere a maschere, anche se è consigliabile comunque una buona ventilazione degli ambienti. Esso presenta inoltre una buona elasticità ed adesione ai supporti.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**AZZURRO VITA** è idoneo come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in cemento armato che non debbano contenere acque potabili.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Per le superfici cementizie nuove, occorre assicurarsi che siano perfettamente asciutte con almeno 30 gg di stagionatura. Quindi spolverare accuratamente tutta l'area da trattare.

Applicare direttamente **AZZURRO VITA** così come fornito.

Nel caso in cui queste procedure non venissero rispettate, si potrebbero manifestare fenomeni indesiderati come il filamento (effetto zucchero filato) ed eventuale blistering (formazione di bollicine d'aria) o distacco. Per le superfici cementizie già verniciate o precedentemente trattate, occorre invece carteggiare accuratamente ed eseguire una successiva spolveratura dei sottofondi.

Quindi applicare il primer consolidante a forte penetrazione **VIDUEST** in modo uniforme.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo aver rimescolato il prodotto accuratamente applicare **AZZURRO VITA** in tre mani, intervallate almeno da 24 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo, evitando di operare sotto l'azione diretta dei raggi solari e/o comunque con le superfici calde. Gli attrezzi vanno puliti immediatamente dopo l'uso con **DILUENTE 200.600**.

**AVVERTENZE**

- Usare **AZZURRO VITA** tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia o anche semplicemente su sottofondi caldi.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- **AZZURRO VITA** deve essere applicato su un supporto perfettamente asciutto e stagionato.
- Non è idoneo per cisterne d'acqua potabile.
- Prima del riempimento della vasca attendere, dopo l'applicazione dell'ultima mano, almeno 10 gg per la completa essiccazione.
- Per l'applicazione si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Solo se necessario per ottenere una maggiore lavorabilità, si consiglia miscelare **AZZURRO VITA** con il **DILUENTE 200.600**, dosaggio dall'8% al 10% circa.

REV. 165017

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di smalto monocomponente pronto all'uso, semiopaco, di colore azzurro, a rapida essiccazione, a base di gomma clorurata pura, resistente al contatto con acqua fredda e/o calda, dolce e/o di mare e tale da sopportare bene anche il cloro senza decolorarsi, ideale come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in cemento armato che non debbano contenere acque potabili, da applicare con pennello o rullo, avente una resa pari a 0,18 / 0,21 kg per m<sup>2</sup> per tre mani, tipo **AZZURRO VITA BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>COMPOSIZIONE</b>	rivestimento a base di gomma clorurata pura
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,100 - 1,164 kg / lt
<b>RESIDUO SECCO</b>	in peso 51% ± 1; in volume 35% ± 1
<b>VISCOSITA' DI FORNITURA AL COLLAUDO TAZZA FORD N°4 A 20°C</b>	190 ÷ 200 secondi
<b>COLORE</b>	azzurro
<b>INFIAMMABILITÀ</b>	21 – 55 °C
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	rullo, pennello
<b>SPESSORE TOTALE DEL FILM SECCO Hp&gt;98</b>	60 micron
<b>RESA TEORICA PER MANO</b>	0,06 / 0,07 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>RESA TEORICA ALLO SPESSORE CONSIGLIATO</b>	0,18 / 0,21 kg per m <sup>2</sup> per tre mani
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	15 – 30 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	6 ore
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	min. 24 ore / max. indefinito
<b>ASPETTO DEL FILM ESSICCATO @ 85°C</b>	da < 30 ≥ 10 gloss (semiopaco)
<b>RESISTENZA AL CLORO</b>	eccellente
<b>RESISTENZA ALL'ALCOOL</b>	scarsa
<b>RESISTENZA AI DETERGENTI</b>	ottima
<b>ELASTICITÀ</b>	ottima
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da kg 6
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato in ambienti freschi, asciutti e nelle confezioni originali sigillate, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.
<b>PRECAUZIONI PER L'USO</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*