

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 264017

**EUROKOLL**

Adesivo premiscelato cementizio

**CARATTERISTICHE**

**EUROKOLL** è un adesivo premiscelato cementizio, di colore bianco o grigio, a base di inerti selezionati in curva granulometrica, leganti idraulici ed additivi specifici.

La sua composizione è indicata per la posa all'interno, di piastrelle in ceramica tipo monocottura e bicottura di piccolo formato su massetti ed intonaci cementizi.

**EUROKOLL**, impastato con acqua, si trasforma in un adesivo di facile lavorabilità. Ad essiccazione avvenuta non subisce ritiri apprezzabili. E' conforme alla norma EN 12004.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**EUROKOLL** è idoneo per la posa all'interno di piastrelle in ceramica tipo monocottura e bicottura di piccolo formato, su supporti come intonaci tradizionali, malte bastarde, massetti cementizi, sia a pavimento che a parete.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere privo di parti sfaldanti, esente da oli, grassi, vernici e sufficientemente asciutto. I supporti cementizi non ben stagionati rallentano la presa del collante. I supporti in gesso devono essere puliti, asciutti, privi di polvere ed immancabilmente trattati con il **PRIMER GS**.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Miscelare un sacco da kg 25 di **EUROKOLL** con 6,5 ~ 7,0 lt d'acqua pulita, utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri. L'impasto così ottenuto deve essere omogeneo e privo di grumi; dopo 5 - 10 minuti di riposo, rimescolare nuovamente; l'impasto è così pronto per essere applicato e rimane lavorabile per circa 6 ore.

L'impasto si applica con spatola dentata di misura adeguata ( 4 ~ 10 mm ), in modo da lasciare un letto di posa atto a bagnare la maggior parte del retro della piastrella ( almeno 65 ~ 80 % ).

La stuccatura delle fughe, dopo la posa dei pavimenti o dei rivestimenti, va infine eseguita:

- a parete ..... dopo 4 ~ 6 ore
- a pavimento ..... dopo 24 ~ 30 ore.

Per fughe fino a 4 mm (molto indicate per rivestimenti a parete) va usato il **COLORFILL 0-4 mm**; per fughe da 2 a 12 mm (indicate sia per pavimenti che rivestimenti) va usato il **COLORFILL 2-12 mm**; per fughe invece da 4 a 20 mm (indicate soprattutto per pavimenti) va usato il **PAVIFILL 4 - 20 mm**; i sigillanti sono disponibili in diversi colori.

Se si desiderano fughe con maggiore resistenza meccanica ed impermeabilità impastare **COLORFILL** o **PAVIFILL** con il lattice elastomerico **FILL PLUS** in completa sostituzione all'acqua d'impasto.

**AVVERTENZE**

- Non applicare su pareti in calcestruzzo.
- Non applicare su pareti o pavimenti soggetti a forti movimenti o vibrazioni.
- Non applicare su superfici in linoleum, superfici metalliche, marmi delicati, legno o cartongesso.
- Non applicare dove si richieda una rapida pedonabilità.
- Non applicare per la posa di piastrelle inassorbenti (gres porcellanato, Klinker, ecc), per le sovrapposizioni di ceramica su ceramica ed all'esterno.
- Non applicare con sole battente e vento forte.
- Applicare con temperature comprese tra 5 e 35°C.
- Non aggiungere materiali estranei.

REV. 264017

## VOCE DI CAPITOLATO

Posa in opera, all'interno, di piastrelle di ceramica tipo monocottura e bicottura di piccolo formato su supporti come intonaci tradizionali o premiscelati, malte bastarde, massetti cementizi tradizionali o premiscelati, sia a pavimento che a parete con adesivo premiscelato cementizio composto da inerti selezionati in curva granulometrica, leganti idraulici ed additivi specifici, di colore bianco o grigio, da impastare con sola acqua pulita, avente una resa pari a 3 / 4 kg per m<sup>2</sup>, da applicare con spatola dentata in acciaio inox, conforme alla norma EN12004 classe C1, tipo **EUROKOLL BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco o grigio
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	26 % ca.
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE ( UEAtc/CSTB 2435)</b>	1,40 Kg/dm <sup>3</sup>
<b>MASSA VOLUMICA IMPASTO ( UNI 7121 )</b>	1,56 kg / dm <sup>3</sup>
<b>TEMPO APERTO</b>	≥ 30 min.
<b>POT LIFE</b>	≥ 8 h
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	+ 5 °C / + 35 °C
<b>MESSA IN SERVIZIO</b>	7 gg.
<b>PEDONABILITA'</b>	24 - 30 ore
<b>STUCCATURA FUGHE</b>	dopo 4-6 h a parete / 24-30 h a pavimento
<b>RESA</b>	3 / 4 Kg per m <sup>2</sup>
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di umidità, gelo e calore.
<b>TOSSICITÀ</b>	irritante
<b>CONFEZIONI</b>	sacchi da kg 25

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*